



3905NL

## Garantie Accellor HG

### OMSCHRIJVING

Hoogglanzende, sneldrogende lakverf voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.

### TOEPASSINGSGEBIED

Aflakken van gegrond hout.

Het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk.

Voor het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel.

Het overschilderen van bestaande intact zijnde, gereinigde en geschuurde verflagen.

### KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Snelle droging bij hogere temperaturen. Voor- en aflakken op 1 dag mogelijk.

Hoge glans en goed glansbehoud.

Goede droging vanaf 0°C.

Soepele verwerking en goede vloeïng.

### APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

**Kwast en verfroller**

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Circa 16 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuïging van de ondergrond.



**3905NL**

## **Garantie Accellor HG**

Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na	: ca. 1,5 uur
	Kleefvrij na	: ca. 2 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 6,5 uur
Droging bij 5°C/90% RV	Stofdroog na	: ca. 3 uur
	Kleefvrij na	: ca. 4 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 13 uur

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de droogtijden afwijken. Bij temperaturen lager dan 5°C moet bij donkere kleuren rekening worden gehouden met langere droogtijden.

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 0°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 90%.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantie Accellor HG.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa	ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte	ca. 65 vol.%
Glansgraad	Hoogglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weerbestandheid	Goed.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.



3905NL

## Garantie Accellor HG

### SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout

**Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:**

Gronden met Garantie Grondverf PU.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Accellor HG.

**Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Accellor HG.

Behandeling staal

**Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Accellor HG.

Behandeling thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen

**Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Accellor HG.



3905NL

## Garantie Accellor HG

Kunststof (zie noot)

### **Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Accellor HG.

### **Noot**

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

EMG: 10104DN3905NL

september 2015

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: [info.boonstoppel@ppg.com](mailto:info.boonstoppel@ppg.com), website: [www.boonstoppelverf.nl](http://www.boonstoppelverf.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.