



3926NL

## Garantie Hoogglans SB

### ALGEMEEN

Omschrijving	Hoogglanzende, luchtdrogende lakverf voor buiten op basis van met siliconen gemodificeerde alkydhars.
Toepassingsgebied	Aflakken van gegrond hout.  Het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk.  Voor het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel.  Het overschilderen van bestaande intact zijnde, gereinigde en geschuurde verflagen.
Kenmerkende eigenschappen	Goede duurzaamheid.  Hoge glans en lang glansbehoud.  Goede droging vanaf 2°C.  Uitstekende dekking en kantendekking.  Soepele verwerking en goede vloeijing.

### APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	<b>Kwast of verfroller</b>
Reiniging gereedschap	Verdunning : geen, is klaar voor gebruik Terpentine.
Aanbevolen droge laagdikte	40 µm
Rendement	Circa 16 m <sup>2</sup> /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



3926NL

## Garantie Hoogglans SB

### APPLICATIEGEGEVENS

Droging

#### Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na	:	ca. 3 uur
Kleefvrij na	:	ca. 4 uur
Overschilderbaar na	:	ca. 16 uur

#### Bepaald bij 5°C en 90% RV

Stofdroog na	:	ca. 4 uur
Kleefvrij na	:	ca. 6 uur
Overschilderbaar na	:	ca. 24 uur

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de droogtijden afwijken. Bij temperaturen lager dan 5°C moet bij donkere kleuren rekening worden gehouden met langere droogtijden.

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 2°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 90%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Hoogglans SB.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof	ca. 63 vol.%
Glansgraad	Hoogglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weersbestandheid	Zeer goed.

### OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.



3926NL

## Garantie Hoogglans SB

### SYSTEEMADVIES

#### ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

#### **Hout:**

Gronden met Garantie Grondverf PU.  
Waar nodig schraal plamuren.  
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

#### **Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:**

Grondig reinigen en ontvetten.  
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.  
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.  
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

#### **Kunststof:**

Grondig reinigen en ontvetten.  
Opruwen/matteren.  
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.  
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Hoogglans SB.

#### Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

#### **Geschilderd hout:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Intacte verflagen reinigen en schuren.  
Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.  
Waar nodig schraal plamuren.  
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

#### **Geschilderd staal:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Kale delen ontroesten.  
Intacte verflagen reinigen en schuren.  
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.  
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.



**3926NL**

## **Garantie Hoogglans SB**

### **AANVULLENDE GEGEVENS**

EMG	10104DN3926NL
Datum	augustus 2018

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90, e-mail: [info.boonstoppel@ppg.com](mailto:info.boonstoppel@ppg.com), website: [www.boonstoppelverf.nl](http://www.boonstoppelverf.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.