



voldoet aan
VOS 2010

3908NL

Garantie Primer Universeel

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende multifunctionele primer voor buiten op basis van gemodificeerde acrylaathars.

TOEPASSINGSGBIED

Roestwerende primer voor staal.

Hechtprimer voor thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Corrosiewerend.

Zeer goede hechting op diverse metalen en kunststoffen.

Goed te verwerken.

Goede vloeïing.

Overschilderbaar met verven op basis van alkydhars.

Kan ook als één-pot-systeem gebruikt worden.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine

Aanbevolen droge laagdikte

50 µm

Rendement

Ca. 9 m²/liter.

Droging bij 23°C/50% RV

Stofdroog na : ca. 1 uur
Kleefvrij na : ca. 4 uur
Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie productveiligheidsblad van Garantie Primer Universeel.



voldoet aan
VOS 2010

3908NL

Garantie Primer Universeel

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,4 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 46 vol.%
Glansgraad	Zijdeglans.
Vloeïing	Goed.
Hechting	Uitstekend op staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, mits op juiste wijze voorbehandeld
Weerbestandheid	Goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	<p>Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.</p> <p>Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.</p>
Behandeling staal	<p>Geschilderde ondergrond:</p> <p>Ondeugdelijke verflagen verwijderen.</p> <p>Roest grondig verwijderen.</p> <p>Intacte verflagen reinigen en schuren.</p> <p>Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.</p> <p>Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.</p> <p>Schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB of Garantie Zijdeglans SB.</p>



voldoet aan
VOS 2010

3908NL

Garantie Primer Universeel

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:

Reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Gronden met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB of Garantie
Zijdeglans SB..

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB of Garantie
Zijdeglans SB..

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen dient altijd eerst een proefvlak
opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te
worden.

EMG: 10104DN3908NL

september 2010

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.