

# DE VOS VERF

01200-06

## Productinformatie

## PLANOL KWASTPLAMUUR

- Groep** : Plamuren en kitten
- Omschrijving** : Een luchtdrogende kwastplamuur voor binnen, op basis van een thixotrope polyurethaanalkydhars
- Toepassing** : - Voor het met de kwast glad afwerken van smalle of ronde voorwerpen zoals ramen, kozijnen, latten en lijsten, houten beelden of andere moeilijk met het mes te plamuren voorwerpen  
- Als spuitplamuur
- Werkschema** : Niet eerder behandelde materialen voorzien van een geschikte grondverf of primer, b.v. GLAZOL grondlak, GLAZOL WGR grondlak BB of GLAZOL WPM multiprimer.
- Opmerking** : Kwastplamuur niet toepassen om grove oneffenheden te egaliseren
- Verpakking** : Bus van 750 ml

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

- Verwerking** : - Goede verwerking met de kwast  
- Goed verspuitbaar met zowel conventionele luchtverfspuit als airless-spray
- Droging/schuurbaarheid** : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van 100 micron:  
- na 6 uur kleefvrij  
- na 16 uur droog schuurbaar met 3M fre-cut schuurpapier nr. 150  
- na 24 uur nat slijpbaar met waterproofschuurpapier nr. 280
- Overschilderbaar** : Na schuren of slijpen overschilderbaar met GLAZOL-lakken.
- Dichtheid** : 1,71 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stofgehalte** : 78% (m/m)
- Hechting** : Prima hechting, mits bestaande verflagen grondig ontvet, gereinigd en geschuurd worden
- Rendement** : 4 – 6 m<sup>2</sup> per liter. Verbruik afhankelijk van objectvorm, ruwheid ondergrond en applicatie-methode
- Vloeiing** : Goede vloe-eigenschappen
- Glansgraad** : Mat
- Verdunning** : Bij kwastverwerking kan (na omroeren) direct uit de bus gewerkt worden.  
Bij luchtsputverwerking verdunnen met 10 - 20% kookpuntbenzine 100 - 140.  
Bij airless-verwerking verdunnen met 0 - 2% kookpuntbenzine 100 - 140.
- Reinigen gereedschap** : Voor het reinigen van gereedschap e.d. terpentijn gebruiken
- Kleur** : Gebroken wit

08-05-15

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER