

## Productinformatie

## PLANOL EM COMBINATIEPLAMUUR

- Groep** : Plamuren en kitten
- Omschrijving** : PLANOL EM combinatieplamuur is een professionele mesplamuur op basis van olie-gemodificeerde alkydhars
- Toepassing** : Zowel binnen als buiten toepasbaar in alkydhars- en watergedragensystemen, zoals op gegrond hout, gemeneide en gegronde metalen en bestaande alkydhars-verflagen, mits deze goed hechten en grondig gereinigd, ontvet en geschuurd zijn.  
De plamuur met een plamuurmes in dunne lagen aanbrengen (natte laag max. 300 micron). Voor het egaliseren van grove oneffenheden kan de plamuur gemengd worden met Alabastine muurvuller, in de verhouding 1/3 aangemaakt muurvuller en 2/3 plamuur. Er dient rekening gehouden te worden met vermindering van de elasticiteit door aanmaken van de plamuur met muurvuller. Het is derhalve niet aan te raden dit mengsel buiten toe te passen.
- Verpakking** : bussen van 3 en 750 gram, tube 250 gram

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

- Verwerking** : Uitstekende verwerking met het plamuurmes, ook op grote vlakken. Rolt niet.
- Droging/ Schuurbaarheid** : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van 300 micron:  
- na 16 uur droog schuurbaar met 3M wit schuurpapier nr. 150  
- na 24 uur nat slijpbaar met waterproof schuurpapier nr. 280
- Overschilderbaar** : Na schuren of slijpen - zie droging – overschilderbaar met GLAZOL lakken (watergedragen of oplosmiddelhoudend). Raadpleeg voor meer informatie de product-informatiebladen van de diverse GLAZOL lakken, b.v. Glazol VLS systeemlak of Glazol XTD hoogglanslak.
- Elasticiteit** : Aangebracht in een laagdikte van 0,3 mm en na een warmteveroudering van 5 uur bij 100° C geen barstvorming om een doorn van 30 mm doorsnede.
- Dichtheid** : 1,82 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stofgehalte** : 84% (m/m)
- Verdunning** : Voor het reinigen van gereedschappen e.d. terpentijn gebruiken
- Vlampunt** : 41° C
- Houdbaarheid** : Minimaal 12 maanden bij koele en vorstvrije opslag. Na gebruik van busverpakking de inhoud glad strijken en afdekken met de aluminiumfolie. De randen goed aandrukken.
- Kleur** : Naturel
- Opmerking** : PLANOL EM combinatieplamuur voldoet aan de kwaliteitsomschrijving van het C.O.T voor verven en aanverwante producten nummer 05.00 en 05.03.

