



# RUSTOL C.I.P.

## EXTRA DUURZAME ANTIROESTPRIMER ALLE ONDERGRONDEN

<b>Productbeschrijving</b>	RUSTOL C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) is een corrosiewerende primer die met de meeste verfsystemen kan worden overschilderd. Speciaal voor veeleisende omgevingen.
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Universele grondlaag, overschilderbaar met alle soorten verfsystemen, lost niet op en garandeert een goede hechting van de volgende lagen.</li><li>• Geschikt voor nieuwe of verroeste ondergronden binnen en buiten.</li><li>• Duurzame werking door indringing en passivering van de ondergrond; perfecte isolatie van het gezonde metaal, uitzonderlijke hechting.</li><li>• Versterkte bescherming dankzij actieve pigmenten en uitstekende filmeigenschappen.</li><li>• Eenvoudig in gebruik, de ondergrond moet niet vooraf gezandstraald worden.</li><li>• Bestand tot +175°C.</li></ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Binnen / Buiten.</li><li>• RUSTOL C.I.P. is bij uitstek geschikt voor veeleisende omgevingen: maritiem of tropisch klimaat, corrosieve dampen, bescherming van auto's, materiaal van openbare werken en ballasttanks van boten. Rustol C.I.P. zorgt voor een doeltreffende bescherming.</li><li>• RUSTOL-C.I.P. is speciaal aanbevolen als grondlaag voor tweecomponentensystemen of verven met een hoog solventgehalte (urethaan, epoxy, chloorrubber, autolakken...).</li></ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<p><b>Bindmiddel:</b> Alkydhars. <b>Oplosmiddel:</b> White spirit. <b>Densiteit (bij + 20°C):</b> 0,97 ± 0,05. <b>Viscositeit:</b> Dikvloeibare vloeistof. <b>Vastestofgehalte:</b> 50 ± 1. <b>Vlampunt:</b> &gt; 60°C. <b>Verpakkingen:</b> 0,5 l – 2,5 l en 20 l. <b>VOS:</b> 480 g per liter.</p>
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op verroeste oppervlakken eerst met een staalborstel de meeste roest, losse walshuid of loszittende oude verflagen verwijderen.</li><li>• Oppervlakken die aan chemicaliën (zouten, zuren of basen...) zijn blootgesteld, eerst grondig afspoelen met water of afstomen. Voor speciale gevallen een passend oplosmiddel gebruiken.</li><li>• Voor het aanbrengen moet het oppervlak perfect droog en vrij van vetvlekken zijn.</li></ul>
<b>Gereedschap</b>	Borstel, rol, airless verfspuit (0,4 mm x 80° @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).
<b>Verwerkingsadvies</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niet verdunnen.</li><li>• Voor en tijdens het gebruik goed roeren, voor een homogene vermenging van het pigment.</li></ul>

<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een laag RUSTOL C.I.P. aanbrengen. Als er twee lagen moeten worden aangebracht, minstens 24 uur wachten om de tweede laag aan te brengen.</li> <li>• 48 tot 96 uur laten drogen en afwerken met het gewenste verfsysteem.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	15 m <sup>2</sup> per liter.
<b>Reiniging gereedschap</b>	White spirit.
<b>Opslag</b>	Minstens 2 jaar houdbaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
<b>Veiligheid</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <b>www.owatrol.com</b> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
<b>Datum van uitgifte</b>	05.2015

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**www.owatrol.com**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

RUSTOL C.I.P. is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl