

BESCHRIJVING

ConQrete is een hoogwaardige decoratieve afwerking met het robuuste en industriële karakter van beton.

ConQrete is een readymixproduct, gemakkelijk aan te brengen in één laag. Twee lagen zorgen voor meer decoratieve mogelijkheden en meer diepte.

De afwerking is door de natuurlijke kalk ultramat. Dankzij de ademende eigenschappen van kalkhoudende producten draagt ConQrete in zijn natuurlijke vorm bij tot een gezond leef- en werkklimaat.

Niet geschikt voor de vochtige omgeving van badkamers, ook niet aanbrengen in de buurt van (keuken)kranen of op intensief gebruikte oppervlakken zoals aanrecht, vloeren en trappen.

Alleen binnen gebruiken.

ONDERGROND

De ondergrond moet vlak, droog en schoon zijn, vrij van scheidende lagen (zoals stof, vet, losse deeltjes enz.).

Ongeschilderde oppervlakken: verse cementlagen, kalkcementpleisters en nieuwe betonlagen volledig laten drogen vooraleer te behandelen.

Gipsplaten afwerken met gipsplaatvuller. Het vulmiddel volledig laten drogen.

In geval van niet egaal absorberende oppervlakken altijd eerst Uniwall Fix en nadien Uniwall Primer NF-21 aanbrengen voor de applicatie van ConQrete.

Geschilderde oppervlakken: schuren/ontglimmen (met schuurpapier korrel 120-150) vooraleer Uniwall Primer NF-21 aan te brengen.

AANMAKEN

ConQrete is een kant-en-klaarproduct dat in 6 verschillende kleuren beschikbaar is in 4 kg en 16 kg.

APPLICATIE

Primer: de ondergrond eerst voorbehandelen met Uniwall Fix (niet egaal absorberende oppervlakken), Uniwall Primer NF-21 voor het aanbrengen van ConQrete. Voor meer informatie de betrokken technische fiches raadplegen.

ConQrete aanbrengen: een Venetiaanse spaan gebruiken.

- 3-4 m² per keer aanbrengen.
- Na het aanbrengen van ConQrete, met een verfról, natuurspons, crepirol ... de gewenste textuur creëren.
- 5-10 minuten laten rusten.
- Het oppervlak voorzichtig gladstrijken met de Venetiaanse spaan.
- 1 laag volstaat. Een tweede laag voegt diepte toe en geeft meer decoratieve mogelijkheden/effecten. Een tweede laag kan de uiteindelijke kleur licht beïnvloeden. Tussen de lagen 4 uur laten drogen.

Bescherming: ConQrete kan (na 12u droogtijd) met Uniwall 1KPUMatt of Uniwall Wax worden beschermd tegen vlekken.

Stoop en Meeûs raadt aan om, vooraleer het volledige werk uit te voeren, altijd eerst enkele representatieve tests te doen, rekening houdend met het type en de staat van de ondergrond.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Vloeibare pasta
Soortelijk gewicht	1,65 ± 5%
pH	11-12
Hechting	Hecht zeer goed op Uniwall Primer NF-21
Aantal lagen	1 laag volstaat voor een realistisch betoneffect. Een tweede laag geeft een nog decoratiever effect en meer diepte.



since 1894 by
**STOOPEN
& meeûs**

ConQrete®

Technische Fiche

Verbruik ConQrete	± 0,8 kg/m ² . Het totale verbruik hangt af van de dikte van de laag en de applicatietechniek.
Droogtijd	Kleefvrij na 12 uur.
Uithardingstijd	Volledig uitgehard na 30 dagen
Temperatuur	Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen +10 °C en +30 °C.
Aanbevolen gereedschap	Venetiaanse spaan
Reiniging gereedschap	Water en zeep.
Reiniging en onderhoud van het oppervlak	Afwasbaar 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laag. Geen reinigingsmiddelen gebruiken. Water en zeep gebruiken.
Houdbaarheid	12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele verpakking en vorstvrij bewaren (5-25 °C). Beschermen tegen direct zonlicht.

VOORZORGSMAATREGELEN

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend recyclagepark.

UFI: J1A3-G0TE-V007-MV3W



Gevaar

OPMERKING

Stoop en Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad.

Stoop en Meeûs N.V.
Van Praetstraat 22
2660 Hoboken
België
Btw: BE0450 824 623
www.stoop-en-meeus.com
info@stoop-en-meeus.com