



**TOPLIN**  
PROFESSIONELE SCHILDERSVERF

## AFLAK GLANS | Product Informatie Blad

2012.06 – rev 2

Professionele natuurlijke aflak op basis van lijnolie-standolie. Met veresterde oliën versterkt voor snellere droging en langer glansbehoud.

### Eigenschappen

- Geschikt voor regulier vastgoedonderhoud
- Mooie strakke vloeïing
- Prachtige bolle hoogglans
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

### Profiel

TOPLIN AFLAK GLANS is gemaakt van lijnolie-standolie, veresterde oliën en de beste pigmenten. De ideale natuurverf voor regulier vastgoedonderhoud.

TOPLIN AFLAK GLANS kenmerkt zich in het bijzonder door een prima standvermogen, een mooie, strakke vloeïing, een prachtige bolle glans, goede dekking en een uitstekende buitenduurzaamheid. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.



### Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

TOPLIN GLANS WIT bevat minimaal 81% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : Lijnolie-Standolie, Veresterde Plantaardige Olie  
Pigment : Titaanwit  
Vulstof : Zwaarspaat (Bariumsulfaat)  
Hulpstof : Ca-Co-Zr-droger, Organische Stikstofverbinding, Bentoniet klei, Vet-alcoholsulfaat, Alifatische koolwaterstof  
Verdunning : Gomterpentijn



Verpakking	1, 2½ en 5 liter blik
Rendement	10 – 12 m <sup>2</sup> /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	3 – 4 uur
Overschilderbaar	na 8 uur
Dichtheid	ca. 1,2 kg/liter
Glans	ca. 90 % - gloss units
Elasticiteit	> 8 mm Erichsen
Vaste-stofgehalte	ca. 43 %-gew, ca. 42 %-vol
VOS-gehalte	< 296 g/l
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor TOPLIN WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## AFLAK GLANS | Product Informatie Blad

### Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk : geveltimmerwerk moet voldoen aan de eisen, gesteld in de KVT '95. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden. Gronden (80 µm droog) met TOPLIN GRONDVERF (zie het desbetreffende product-informatieblad).

IJzer en staal : voorbehandelen met een geschikte roestwerende primer volgens de specificaties van de leverancier en gronden met TOPLIN GRONDVERF.

Bestaand werk : loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Goed ontvetten met een daartoe geëigend middel, naspoelen met schoon water en goed mat schuren. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.

### Gereedschap

Met roller of kwast. Voor gebruik minimaal 3 minuten oproeren. Tussen de lagen mat schuren met fijn schuurpapier.

### Verdunnen

TOPLIN kan worden verdund met LINOTYN universele verfverdunner of met zuivere gomterpentijn.

### Applicatie

- Als laatste, duurzame laag buiten op hout en voorbehandeld metaal. De verf hecht uitstekend op de meeste bestaande lagen.

Nieuw werk : na gronden 1 à 2 lagen aanbrengen (70 - 80 µ nat per laag = ca. 40 µ droog per laag).

Bestaand werk : 1 à 2 lagen aanbrengen.

### Onderhoud

De eerste maanden het schilderwerk regelmatig reinigen met schoon water om vuilaanhechting in de dan nog zachte laag te voorkomen.

### Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 10°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ook moet de ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

### Droging

Stofdroog na ca. 3 - 4 uur

Kleefvrij na ca. 6 - 7 uur

Overschilderbaar na ca. 8 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 8 uur. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

### Rendement

10 -12 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

### Levertorm

Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1, 2½ en 5 liter blikken. Iedere kleur is leverbaar.

### Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

### Veiligheid

**Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.**

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bevat plantaardige Terpentijnolie, 2-butanonoxim en Co-droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 296 g/l VOS

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.aquamaryn.nl](http://www.aquamaryn.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48