

# ZUSEX Snelcompound

TM-nummer : 247  
Revisiedatum : 02-04-2014  
Versie : 05

HOUTRENOVATIE

## ZEER SNELLE REPARATIEPASTA VOOR BINNEN EN BUITEN



Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere herstelwerkzaamheden op basis van twee componenten epoxyhars.

Zusex Snelcompound is een gemakkelijk en soepel te verwerken bijwerk- en reparatiepasta voor het afdichten van spijker- en schroefgaten en het repareren van kleine schades aan hout, beton en staal. Tevens kan het gebruikt worden voor het egaliseren van kleine oneffenheden in reeds uitgevoerde reparaties. De pasta is droog in 15 minuten en binnen 30 minuten overschilderbaar. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 2-3 mm tot maximaal 10-12 mm. Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex. Ook zeer goed bruikbaar als reparatiemiddel voor meubels, het opnieuw monteren van scharnieren en raam- en deurbeslag.

### VOORBEHANDELING

Vooraf aan elke reparatie dient ervoor gezorgd te worden dat er geen vocht langs zijwegen in het hout kan dringen. Openstaande verbindingen moeten worden afgedicht, de kitsomen van de beglazing moeten in goede staat worden gebracht en alle kopse kanten van het hout dienen te worden afgedicht enz.

### SYSTEEM

1. Vooraf alle bouwtechnische gebreken aanpakken
2. Reparaties uitfrezem / reinigen
3. Vol vullen
4. Schuren
5. Gronden

### VERPAKKINGEN EN KLEUREN

Zusex Snelcompound is verkrijgbaar in kokers als een set van 300 ml.

### KENMERKEN

- Voldoet aan COT norm KO 04.20
- Voldoet aan SKH-Publicatie 93-03
- Eén kwaliteit voor zomer en winter
- Geen primer nodig
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Na 10 tot 15 minuten schuurbaar
- Universeel overschilderbaar binnen 30 min.
- Mengverhouding 1:1
- Vochtongevoelig
- Blijvend elastisch
- Voor kleine herstelwerkzaamheden

# ZUSEX Snelcompound

TM-nummer : 247  
Revisiedatum : 02-04-2014  
Versie : 05

# 4

HOUTRENOVATIE

## EIGENSCHAPPEN

<b>Basis</b>	: oplosmiddelvrije epoxyhars
<b>Kleur</b>	: in gemengde vorm lichtgroen
<b>Dichtheid 20°C</b>	: 1,30 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>	: n.v.t.
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV. van 65% droog na ca. 10-15 minuten
<b>Overschilderbaar</b>	: na ca. 30 minuten
<b>Glans</b>	: n.v.t.
<b>Vastestofgehalte</b>	: 100 vol%
<b>Theor. rendement</b>	: n.v.t.
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

## VERWERKING

<b>Verwerkingstemp.</b>	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85°C
<b>Reinigingsverduunning</b>	: Nelfasol Verdunner EP
<b>Mengverhouding</b>	: 1 volumedeel stamcomponent 1 volumedeel verharder
<b>Potlife (20°C)</b>	: ca. 8-10 minuten voor 25 gram compound
<b>Plamuurmes</b>	
Verduunning	: niet verdunnen

## ALGEMENE INFORMATIE

ZUSEX is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV.  
Het veiligheidsinformatieblad 0812 is op aanvraag beschikbaar  
of te downloaden van [www.zusex.nl](http://www.zusex.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opstaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.  
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,  
[www.zusex.nl](http://www.zusex.nl), [info@nelfpaints.com](mailto:info@nelfpaints.com)

## VERWERKINGSMETHODEN

Meng 1 deel stamcomponent en 1 deel verharder (mengverhouding 1:1) op een gladde en harde ondergrond of een kunststof mengplateau. Meng deze massa met een plamuurmes of kunststof spatels tot een egale lichtgroene kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak niet meer Zusex Snelcompound aan dan u binnen 8-10 minuten kunt verwerken. Breng de Zusex Snelcompound ruim/bol aan om de reparatie te vullen. Voorkom luchtinsluitingen onder de reparatie. Overtollig materiaal direct verwijderen. Na doorharding is de reparatie simpel in model te schuren. Na het schuren een grondlaag aanbrengen.

## ONDERGRONDVOORBEHANDELING

### Aanbevolen ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen, oude verflagen enz. verwijderen. Te zacht, verweerd en/of aangetast hout met een bolkopfrees of een scherpe beitel verwijderen tot op het gezonde hout. Steen en/of Beton ontdoen van ongerechtigheden met bijvoorbeeld perslucht of (mechanisch) borstelen. Metaal ontdoen van geoxideerde lagen en goed ontvetten met bijvoorbeeld Thinner. De ondergrond waarop of waarin de Zusex Snelcompound zal worden aangebracht, dient luchtdroog (vochtgehalte 15 tot 20% of lager) te zijn.

## VOORZORGSMATREGELEN

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

*Succes met*  
**ZUSEX**  
[WWW.ZUSEX.NL](http://WWW.ZUSEX.NL)