



voldoet aan
VOS 2010

BS1156

Garantie Exqua d'Or Hoogglans

OMSCHRIJVING

Hoogwaardige, hoogglanzende, luchtdrogende lakverf voor buiten op basis van met siliconen gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSINGSGBIED

Aflakken van hout gegrond met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk.

Voor het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel.

Het overschilderen van bestaande intact zijnde, gereinigde en geschuurde verflagen.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Zeer hoge duurzaamheid.

Zeer hoge glans en lang glansbehoud.

Uitstekende dekking en kantendekking.

Soepele verwerking.

Superieure vloeiing.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Circa 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



voldoet aan
VOS 2010

BS1156

Garantie Exqua d'Or Hoogglans

Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na	: ca. 3 uur
	Kleefvrij na	: ca. 4 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 16 uur

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,2 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 66 vol. %
Glansgraad	Hoogglans.
Vloeiing	Superieur.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weerbestandheid	Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

Algemeen Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

BS1156

Garantie Exqua d'Or Hoogglans

Behandeling hout

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

januari 2010