

Linova Ecoteerbeits ®

Linova Ecoteerbeits ® is een beproefd middel gemaakt uit 100% zuiver natuurlijke grondstoffen om hout werkelijk lang goed te houden. Linova Ecoteerbeits ® bevat absoluut géén vluchtige bestanddelen zoals oplosmiddelen of water. Door de toepassing van uitsluitend natuurlijke grondstoffen is Linova Ecoteerbeits ® bij normale verwerking, voor zover bekend, niet schadelijk voor mens en milieu.

Linova Ecoteerbeits ® blijft lange tijd plastisch, penetreert goed in de meeste houtsoorten en heeft een uitstekend vochtwerend vermogen. Het heeft een natuurlijke bruin zwarte kleur.

Op alle houtsoorten, tegen inwateren van het hout en rot. Speciaal geschikt als vervanger voor carbolineum en koolteer. Toe te passen bijvoorbeeld op houten beschoeiingen, schuren, schuttingen, steigers, meerpalen, sluisdeuren etc. Door de natuurlijke bruin zwarte kleur uitstekend geschikt voor het oprispen of verfraaien van houtwerk b.v. als 'bielzenzwart' en 'molenverf' of voor toepassing op de zo karakteristieke zwarte Zeeuwse schuren. Doordat Linova Ecoteerbeits ® geen vluchtige oplosmiddelen bevat vindt er geen verlies door verdamping plaats en blijft er na verwerking 100 % materiaal op het hout achter. (maximaal high solid)

Linova Ecoteerbeits ® droogt langzaam, vooral bij koud weer. Daarom bij voorkeur aanbrengen in de zomer. Bij volle zon trekt Linova Ecoteerbeits ® zeer goed in het hout. De droogtijd is, afhankelijk van de omgevingsfactoren, tussen de 12 en 24 uur. Het hout dient goed droog te zijn en niet voorbehandelt met een afsluitende laag. Mocht het hout voorbehandelt zijn met een houtverduurzamingsmiddel zoals b.v. carbolineum, dan is dit niet bezwaarlijk. Eventuele laklagen dienen geheel tot op het hout verwijderd te worden alvorens men Linova Ecoteerbeits ® gaat toepassen. Linova Ecoteerbeits ® heeft voor zover bekend, geen irriterende eigenschappen bij verwerking. Linova Ecoteerbeits ® kan men het gemakkelijkst aanbrengen met een kwast of 'bokkepoet'.

soortelijk gewicht:	0,95, 25°C
vaste stof gehalte:	100%
vluchtig bestanddeel:	0%

Aantal lagen: bij een eerste behandeling is het nuttig twee lagen aan te brengen, speciaal daar waar de erg in het hout trekt. Linova Ecoteerbeits ® nooit verdunnen, doch minimaal bij kamertemperatuur verwerken, dan is het goed dun en kan prima intrekken. De tweede laag pas aanbrengen nadat de eerste laag gedroogd of ingetrokken is. Zelfs bij warm en droog weer moet daar wel een aantal dagen voor gerekend worden. Bij kouder weer zijn de droogtijden aanmerkelijk langer.

Bijwerken en onderhoud: Linova Ecoteerbeits ® kan gedurende vele jaren laag over laag worden aangebracht zonder kans op barsten of bladderen. Te dik geworden lagen kunnen zonodig weggeschrapt worden. Daarna weer een nieuwe laag aanbrengen. Door vooral de barsten en windscheuren goed met Linova Ecoteerbeits ® te laten vollopen voorkomt men op perfecte wijze rot van binnenuit. Ook na jaren blijft Linova Ecoteerbeits ® elastisch en behoudt het zijn waterafstotende functie.

Uitstrijkvermogen: ca. 6 m² per liter. (Afhankelijk van de absorberende werking van het hout)

Linova Verfproducten

Respect voor Historie & Passie voor de toekomst

www.linova.nl