

## EDEL GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Professionele grondverf voor buiten op lijnolie-alkydbasis.

### Eigenschappen

- Goed vullend vermogen
- Prima vloeiing
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Aangename verwerking

### Profiel

EDEL GROND is een goed vullende grondverf, gemaakt van Lijnolie-standolie en alkydhars. Heeft een hoog vaste stofgehalte en een uitstekende dekking. De verwerking is zeer aangenaam. EDEL GROND is geschikt als 'overstaangrondverf' en heeft een mooie zijdeglans.

### Samenstelling

Bindmiddel	Lijnolie - alkydhars
Pigment	Titaanwit
Vulstof	Talk en Krijt
Hulpstof	Droogmiddelen, antie-vel middelen
Verdunning	Aromaattvrije terpentine



### Technische gegevens

Verpakking	1, 2½ L.
Rendement	ca. 10 – 12 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog (20°C/RLV 65%)	ca. 4 uur
Overschilderbaar (20°C/RLV 65%)	na ca. 14 - 18 uur
Dichtheid	ca. 1,35 kg/l
Glans	ca. 35 gloss units(60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 81 %-gew, ca. 74 %-vol
VOS-gehalte	< 300 g/l
Houdbaarheid	in gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EDEL GROND WIT.  
Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## EDEL GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

### Ondergrond

Op nieuw of kaalgemaakt hout, oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de eisen, gesteld in de KVT '95. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.

### Omstandigheden/verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 10 °C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ook moet de ondergrondtemperatuur ten minste 3 °C boven het dauwpunt liggen.

### Verdunnen

EDEL GROND kan worden verdund met terpentine.

### Gereedschap

Kwast en roller.

### Applicatie

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P280). Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

**Nieuw werk:** Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 keer gronden met EDEL GROND vervolgens 1 a 2 keer aflakken.

**Bestaand werk:** Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren(kaal werk) en matteren(intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden met EDEL GROND en vervolgens plaatselijk of geheel gronden met EDEL GROND. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken.

### IJzer en staal behandeld

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten(oxidatie/roest e.d. grondig verwijderen). Plaatselijk 2 x voorbehandelen met een geschikte roestwerende primer volgens specificaties van de leverancier vervolgens plaatselijk of geheel gronden met EDEL GROND. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken

### Droging

Stofdroog (20°C/RLV 65%) na ca. 4 uur  
Overschilderbaar (20°C/RLV 65%) na ca. 14 - 18 uur

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden

### Rendement

ca. 10 – 12 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de ondergrond.

### Levorm

1, 2½ L.

### Opslag/transport

Koel en in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

### Veiligheid

**Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.**

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 300 g/l VOS. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) - [www.evertkoning.nl](http://www.evertkoning.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48