

*Snel overschilderbare grondverf voor binnen en buiten op basis van speciale in water gedispergeerde high-tech acrylaatharsen*

## EKODUR GROND

- Profiel:** Snel overschilderbare grond- en overgrondverf voor binnen en buiten  
In 468.562 kleuren  
Gemakkelijke verwerking  
Snelle droging  
Overschilderbaar na 4 uur (20°C, 65%RLV)  
Overschilderbaar met water- en terpentine verdunbare verven  
Geurarm  
Goede hechting  
Vochtregulerend  
Goed elastisch  
Onverzeepbaar  
Niet-ontvlambaar
- Ondergronden:** Onbehandeld hout (min. 2 lagen)  
Op de juiste wijze voorbehandelde metalen  
Minerale ondergronden, w.o. baksteen, beton, baksteen, gips, pleisterwerk  
Oude intacte zijnde verflagen
- Verwerking:** De verf voor gebruik goed oproeren  
Verdunning : water  
Aanbevolen laagdikte : 80 micron nat = 30 micron droog  
Grotere oppervlakken : aanbrengen en verdelen met een lakviltroller  
Kleinere oppervlakken : met de kwast opzetten en goed verdelen  
Snelle droging : nastrijken en/of narollen vermijden  
Spuiten (Airmix) : vooraf proefspuiten  
Gereedschap reinigen : direct na gebruik met lauw water
- Verwerkingscondities:** Omgevingstemperatuur : +7 - 25°C  
Ondergrondtemperatuur : +7 - 25°C  
Relatieve luchtvochtigheid : < 80%  
Goede ventilatie

**Technische  
Eigenschappen:**

Glans	: ca. 10%
Dichtheid	: ca. 1,31 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 53 gew.% / 38 vol.%
Theoretisch rendement	: 12 ½ m <sup>2</sup> /ltr bij een droge laagdikte van 30µm
Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond
VOS-gehalte	: < 100 g/l
Droging bij 20°C/RLV 65%	: open tijd : ca. 5 minuten
	Stofdroog : < 1 uur
	Kleefvrij : < 2 uur
	Overschilderbaar : 4 uur
	<i>Temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>

**Systeemopbouw:** Twijfel over de ondergrond: controleer na 24 uur de hechting op een proefvlak.

**Voorbehandeling**

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, mat geschuurd (korrel min. 280) en draagkrachtig te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

Onbehandeld hout  
Minerale ondergronden

**Systeem: 2 lagen EKODUR GROND en 1 à 2 x afschilderen**

Voorbehandelde metalen

**Systeem: 1 laag EKODUR GROND en 1 à 2 x afschilderen**

**Verpakking:** 1 en 2 ½ liter

**Arbo-Classificatie:** Bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen.  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.

**Opslag:** Koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

**Houdbaarheid:** Minimaal 12 maanden houdbaar; na opening beperkt houdbaar.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

**EVERT KONING schildersverven (U.P. Quality & Environment b.v.)**  
Dokweg 40, 1976 CA IJmuiden  
Tel: 0255 – 54 84 48 Fax: 0255 – 54 84 45 E-mail: [info@ursapaint.nl](mailto:info@ursapaint.nl)