

Easy Surface Prep (E.S.P.)

Maakt schuren overbodig, wanneer er geschuurd dient te worden om hechting te verkrijgen. Is toe te passen op vernist of met hoogglans afgewerkt houtwerk, kunststof panelen, meubelen, geglazuurde of keramische wandtegels en glas.

Eigenschappen

1. Easy Surface Prep maakt niet poreuze ondergronden gereed voor schilderen en laat een permanente hechtlaag achter.
 2. Ideaal voor vernist of met hoogglans afgewerkt houtwerk, trespas, kunststof panelen en meubelen. Ook te gebruiken op geglazuurde of keramische tegels en glas.
 3. Verwijdert de oude (verf)lagen niet en maakt deze niet zacht of dof.
 4. Vormt na 120 minuten een goede hechtlaag voor nagenoeg iedere olie- alkyd- of acrylverf.
 5. Verzekert een betere en snellere afwerking.
 6. Is zeer gemakkelijk in gebruik.
 7. GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN.
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.

Gebruiksaanwijzing

- a. Verwijder voor behandeling met een conventionele olie-, alkyd- of acrylverf alle losse verfresten.
 - b. Breng E.S.P. gelijkmatig op met een doek, roller of kwast, totdat de ondergrond een 'nat' uiterlijk heeft.
 - c. Wacht 5 minuten en wrijf de ondergrond na met een droge, schone en pluïsvrije doek.
 - d. Na 120 minuten kan er worden geschilderd. Een met E.S.P. behandeld oppervlak is overschilderbaar tot zelfs 7 dagen na behandeling.
- Als de verf 'kruipt' of niet goed hecht is de ondergrond niet goed schoon. Verwijder de natte verf en maak de ondergrond opnieuw grondig schoon met een reinigingsmiddel en water. De ondergrond goed laten drogen alvorens opnieuw te gaan schilderen.

Bij vragen en/of twijfel raadpleeg altijd de importeur!!

LET OP. Gebruik E.S.P niet als een hechtlaag voor sterk oplosmiddelhoudende of twee componenten verfsystemen. Zorg ervoor dat de nieuwe (verf) laag samengaat met de oude (verf) laag. Bij gebruik van acryl- of emulsieverf zal de verflaag enige tijd 'zacht' blijven en zal pas na 30 dagen geheel zijn uitgehard.

Rendement: 1 liter E.S.P. is voldoende voor het prepareren van ongeveer 18 m².

Te gebruiken materiaal: kwast, roller.

Gebruikstemperatuur: +35°C/+5°C.

Overschilderbaar na 90 minuten (tot max. 7 dagen).

Reinigingsmateriaal: Terpentine*)

*) Doeken of papier doordrenkt met E.S.P. mogen niet zomaar in de afvalbak/-zak worden gedeponeerd i.v.m. mogelijke zelfontbranding.

Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt; de fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten, omdat deze niet onder zijn toezicht werden toegepast.