

Mooie halfglans
4 seizoenen
Ideale verwerking
Snelle aan- en doordroging
Met 4Q Formule

REXO 4Q SYSTEEM

Profiel	REXO 4Q, superieur in verwerking met 4Q –formule, een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen	
	Eigentijdse grond & aflak Soepele, vlotte verwerking Snelle aan- en doordroging Goede vloeiing Prima kanten dekking Vochtregulerend Mooie halfglans Krasvast 468.562 kleuren Eénpotsysteem, grond & aflak	
Ondergronden	Onbehandeld en kaal gemaakt hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen	
Verwerking	De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 45 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentine	
Verwerkings- condities	Omgevingstemperatuur	: +5 tot +23°C
	Ondergrondtemperatuur	: +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt
	Relatieve luchtvochtigheid	: < 80%

Eigenschappen	Glans	: ca. 55-65% GU/60°	
	Dichtheid	: ca. 1,5 kg/l	
	Vaste stofgehalte	: ca. 80 gew.% / ca. 61 vol.% (wit/lichte tinten)	
	Theoretisch rendement	: 13 m²/l bij een droge laagdikte van 45 micron	
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond	
	VOS-gehalte	: < 300 g/l	
	Droging bij 20°C/RLV 65%	: variabelen uren = afhankelijk van de kleur: stofdroog : ca. 2 uur kleefvrij : ca. 3 uur overschilderbaar : na 16 uur	
	Droging bij 5°C/RLV 65%	: variabelen uren = afhankelijk van de kleur: stofdroog : ca. 3,5 uur kleefvrij : ca. 5 uur overschilderbaar : na 20 uur <i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>	
	Elasticiteit	: 6 mm Erichsen	
	Systeemopbouw	Voorbehandeling De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280) Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 1 – droge laagdikte 100 micron Aflakken met 2 lagen REXO 4Q SYSTEEM Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 2 – droge laagdikte 140 micron in de juiste kleur Aflakken met 1 laag REXO 4Q SYSTEEM Hout,onbehandeld Gronden met 1 laag REXO 4Q SYSTEEM of REXO 4Q GROND en aflakken met 2 - 3 lagen REXO 4Q AFLAK SYSTEEM Hout, voorzien van intacte verlagen (alkydhars) Metalen, diverse kunststoffen, voorzien van de juiste voorbehandelingen Aflakken met 2 lagen REXO 4Q SYSTEEM	
Verpakking	1 en 2,5 liter		
Arbo-classificatie	Oplosmiddel arm Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO		
Opslag	Koel in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren		
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking 2 jaar, na opening beperkt houdbaar		

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

**EVERT KONING schilderverven (U.P. Quality & Environment b.v.), Dokweg 40,
1976 CA IJmuiden. T.: 0255 – 54 84 48 F.: 0255 – 54 84 45 E.: info@ursapaint.nl**