

*Waterverdunbare transparante kleurbeits op lijnoliebasis voor onbehandeld houtwerk binnen. Volkomen vrij van oplosmiddelen*

## LASULIN

### Houtlazuur

- Profiel** : LASULIN is impregnerend, houtvoedend en vochtregulerend. LASULIN geeft, zonder een echte laag te vormen, aan het hout een mooie, enigszins watervaste bescherming, zodat het oppervlak nauwelijks vuil opneemt en goed reinigbaar wordt. De natuurlijke eigenschappen van hout zoals het dampdoorlatende vermogen, het aangename aanvoelen en antistatisch zijn blijven behouden. De toegepaste grondstoffen accentueren het natuurlijke aspect van het hout. LASULIN ruikt aangenaam en verwerkt prettig; weinig kans op aanzetten.
- Arbo-classificatie** : bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
- Toepassing** : Binnen op onbehandeld hout zoals wand- en plafondbetimmeringen, deuren, kozijnen, kasten enz. Niet geschikt voor mechanisch sterk belaste oppervlakken als vloeren en tafelbladen. Zeer geschikt als kleurbeits voorafgaand aan een behandeling met SOLIM harde vloerwax of CRELIM afwerkwas.
- Eigenschappen droge laag**  
Glans : mat, na behandeling met was satijn glans
- Samenstelling**  
klasse 1 of 2<sup>1</sup> : Bindmiddel: in water geëmulgeerde lijnolie-standolie en gemodificeerde natuurlijke olie.  
Pigmenten van klasse 1: natuurlijke mineralen zoals calciet, sienna, omber en andere aardkleuren.  
Pigmenten van klasse 2: bewerkte minerale stoffen zoals ijzeroxidrood en titaanwit (recyclingproces).  
Hulpstoffen: cobalt-zirconiumdroger, emulgator en celluloselijm.  
Verdunning: water.  
Potconservering: door BGA en FDA<sup>2</sup> toegelaten voor producten die in contact met levensmiddelen komen.

<sup>1</sup> Bij dit product wordt de klasse bepaald door de gebruikte pigmenten.

<sup>2</sup> BGA = Bundes Gesundheitsamt, FDA = Food and Drug Administration, de Duitse en Amerikaanse Keuringsdiensten van Waren.

<b>Kleuren</b>	:	<b>houtkleuren</b>	<b>accentkleuren</b>	<b>pastelkleuren</b>
		180 Blank	261 Bessenrood	211 Frambozenrood
		182 Grenen	262 Abrikoosoranje	212 Perzikoranje
		186 Eiken	263 Korengeel	213 Vanillegeel
		188 Redwood	264 Bladgroen	214 Mintgroen
			265 Druivenblauw	215 Vlasblauw
			266 Lavendelpaars	216 Heidelila
			267 Leliewit	217 Bloesemwit

**Systeemopbouw** : 1 laag opbrengen. Vervolgens kan het oppervlak met SOLIM harde vloerwax of CRELIM afwerkwas behandeld worden of met PLANC vloerlak gelakt worden. Door de lijnolie kleurt de vloerlak de ondergrond heel licht geel, het sterkst op witte ondergronden. En blauw wordt groenig. Gebruik in deze gevallen eventueel Verhardingslak.

### Verwerking

Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%

Aanbrengen : met roller of kwast

Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Gereedschap : voor aandrogen met lauw water reinigen

Verdunning : water

**Rendement** : 10 - 12 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond

### Droging (bij 20 °C, 65% RLV)

Stofdroog : na 6 uur

Kleefvrij : na 12 uur

Overschilderbaar : na 48 uur

### Technische gegevens

Dichtheid : 0,98 - 1,02 kg/dm<sup>3</sup>

Viscositeit : 23 - 27 sec. Din cup 4, bij 18 °C

Vaste stofgehalte : 18 - 22 gew.%, 13 - 17 vol.%

VOS-gehalte :

**Onderhoud** : LASULIN kan voorzichtig gereinigd worden met een zachte borstel en water waaraan een weinig AQUAMARIJN CLIEN-R oppervlaktereiniger is toegevoegd. Na ontvetten en schuren kan een nieuwe laag aangebracht worden. Zie voor het onderhoud van oppervlakken die met harde vloerwax of CRELIM afwerkwas zijn nabehandeld, het bijhorende onderhoudsadvies.

**Verpakking** : 0,25 - 0,75 - 2,5 liter bussen.

**Opslag** : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

**Houdbaarheid** : LASULIN blijft 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

**Voorzorgsmaatregelen** : bevat lijnolie. Lappen met lijnolie kunnen door broei ontbranden. Verfval niet door de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

#### Leveringsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponieerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 23 december 19991 onder nr. 310/91.

© Copyright 1998 \*Rigo Special Coatings/UP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.