

Prachtige zijdeglans
4 seizoenen
Ideale verwerking
Snelle aan- en doordroging
Met 4Q Formule

REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

Profiel	REXO 4Q, de technologische perfectie met 4Q –formule, een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen
	Eigentijdse aflak Soepele verwerking Uitstekende dekking Snelle aan- en doordroging Prima kantendekking Perfect strakke vloeïing Prachtige zijdeglans Krasvast Minimale vuilaanhechting Uitstekende buitenduurzaamheid 468.562 kleuren
Ondergronden	Op de juiste wijze voorbehandeld hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen
Verwerking	De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 50 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentine
Verwerkings- condities	Omgevingstemperatuur : +5 tot +23°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 80%

Eigenschappen	Glans	: ca. 35-40% GU/60°	
	Dichtheid	: ca. 1,2 kg/l	
	Vaste stofgehalte	: ca. 76 gew.% / ca. 64 vol.% (wit/lichte tinten)	
	Theoretisch rendement	: 13 m ² /l bij een droge laagdikte van 50 µ	
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond	
	VOS-gehalte	: < 300 g/l	
	Droging bij 20°C/RLV 65%	: stofdroog	: ca. 2 uur
		kleefvrij	: ca. 3 uur
		overschilderbaar	: na 16 uur
	Droging bij 5°C/RLV 65%	: stofdroog	: ca. 3,5 uur
kleefvrij		: ca. 5 uur	
overschilderbaar		: na 20 uur	
	<i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>		
Elasticiteit	: 6 mm Erichsen		

Systeemopbouw

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn
Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280)
Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen

Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 1 – droge laagdikte 100 micron

Aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS of 1 laag REXO 4Q GROND + 1 laag REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 2 – droge laagdikte 140 micron in de juiste kleur

Aflakken met 1 laag REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

Hout, onbehandeld

Gronden met 2 lagen REXO 4Q GROND en aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

Hout, voorzien van intacte verlagen (alkydhars)

Metalen, diverse kunststoffen, voorzien van de juiste voorbehandelingen

Aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS of 1 laag REXO 4Q GROND + 1 laag REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

Verpakking

1 en 2,5 liter

Arbo-classificatie

Oplosmiddel arm
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

Opslag

Koel in goed gesloten verpakking
en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking 2 jaar, na opening beperkt houdbaar

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

**EVERT KONING schilderverven (U.P. Quality & Environment b.v.), Dokweg 40,
1976 CA IJmuiden. T.: 0255 – 54 84 48 F.: 0255 – 54 84 45 E.: info@ursapaint.nl**