

*Hoogvullende grondverf  
4 seizoenen  
Ideale verwerking  
Snelle aan- en doordroging  
Met 4Q Formule*

## **REXO 4Q GROND**

<b>Profiel</b>	<b>REXO 4Q, de technologische perfectie met 4Q –formule</b> een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen
	Eigentijdse grondverf Prima verwerking Snelle aan- en doordroging Hoogvullend Goede vloeïing Prima kantendekking Goed schuurbaar Prima hechting Vochtregulerend 468.562 kleuren
<b>Ondergronden</b>	Onbehandeld en kaal gemaakt hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen
<b>Verwerking</b>	De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 45 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentine
<b>Verwerkings- condities</b>	Omgevingstemperatuur : +5 tot +23°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 80%

<b>Eigenschappen</b>	Glans	: ca. 5-15% GU/60°	
	Dichtheid	: ca. 1,5 kg/l	
	Vaste stofgehalte	: ca. 80 gew.% / ca. 61 vol.% (wit/lichte tinten)	
	Theoretisch rendement	: 13 m <sup>2</sup> /l bij een droge laagdikte van 45 micron	
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond	
	VOS-gehalte	: < 300 g/l	
	Droging bij 20°C/RLV 65%	: stofdroog	: ca. 2 uur
		kleefvrij	: ca. 3 uur
		overschilderbaar	: na 16 uur
	Droging bij 5°C/RLV 65%	: stofdroog	: ca. 3 uur
kleefvrij		: ca. 5 uur	
overschilderbaar		: na 20 uur	
	<i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>		
Elasticiteit	: 5 mm Erichsen		
<b>Systeemopbouw</b>	<b>Voorbehandeling</b>		
	De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280) Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.		
	<b>Hout, onbehandeld</b>		
	Gronden met 2 lagen REXO 4Q GROND en aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS of ZIJDEGLANS of REXO 4Q SYSTEEM		
<b>Verpakking</b>	1 en 2,5 liter		
<b>Arbo-classificatie</b>	Oplosmiddel arm Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO		
<b>Opslag</b>	Koel in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren		
<b>Houdbaarheid</b>	In onaangebroken verpakking 2 jaar; na opening beperkt houdbaar		

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

**EVERT KONING schilderverven (U.P. Quality & Environment b.v.), Dokweg 40, 1976 CA IJmuiden. T.: 0255 – 54 84 48 F.: 0255 – 54 84 45 E.: [info@ursapaint.nl](mailto:info@ursapaint.nl)**