

Parketolie

PRODUCTBESCHRIJVING

Parketolie van gemodificeerde lijnzaadolie met een uitstekende slijtvastheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR	afhankelijk van gekozen kleur
GLANSGRAAD	mat
DENSITEIT	0,86
VISCOSITEIT	± 24" bij DIN 4 bij 20°C
VLAMPUNT	36°C
VASTE STOFGEHALTE	37%

AANWENDING

Bijzonder geschikt voor het inoliën van parket of houten vloeren. Bezorgt uw parket een rustiek uitzicht en laat zich gemakkelijk herstellen. Het is aan te raden een dunne laag te zetten. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100-120 en schuurstof zorgvuldig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed oproeren en schudden. Men kan de Parketolie aanwenden met kwast, rol of vod. Men laat de olie enkele minuten indringen en nadien wordt de overtollige olie weggeveegd. Voor hard hout zijn 2 lagen vereist, in geval van zacht hout raden we toch 3 lagen aan.



DROOGTIJD

Stofdroog na 6 uren. Overschilderbaar na 24 uren. De droogtijd is sterk afhankelijk van de hoeveelheid die opgebracht wordt, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie.



UITSTRIJKVERMOGEN

20 m²/l; afhankelijk van de verzadiging van het hout.

NABEHANDELING

Voor maandelijks onderhoud raden we de Parketzeep aan. Voor jaarlijks onderhoud: Onderhoudsolie en de Olie Refresh Ciranova® gebruiken. Bij zware vervuiling dient Intensief Reiniger Ciranova® gebruikt te worden.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 2 jaar in originele verpakking. Beschikbare kleuren: kleurloos, naturel wit, grijs, wit, antiek, mosterd, oud grijs en moeras eik.

BIJZONDERE MELDINGEN

De gedroogde olieresten zijn zelfontvlambaar. Nooit een te dikke laag aanbrengen, daar deze olie tijd nodig heeft om zijn volledige doorharding te bekomen. Deze olie is uitermate geschikt als bescherming voor parket of houten vloeren omwille van zijn niet filmvormende eigenschappen en zijn uitstekende slijtvastheid.



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be